

エムエステープ



特徴

ブチルタイプ

- 厚みがあるので、開口部材の粗面にもピッタリとフィットし、防水・気密性を高めます。
- 耐久性に優れ、防水性を長期に渡って保持します。
- 夏季、冬季の温暖差にも安定した接着性能を発揮します。

アクリルタイプ

- 手で切れ易く、重ね貼りがしやすいので作業性に優れています。
- 耐久性に優れ、防水性を長期に渡って保持します。
- トルエン、キシレン、可逆剤等を使用していないので、環境に優しい商品です。

製品寸法・規格

ブチルタイプ(両面・片面)

タイプ	規格	入り数
両面	幅50mm×長20m	16巻/ケース
	幅75mm×長20m	12巻/ケース
	幅100mm×長20m	8巻/ケース
片面	幅50mm×長20m	16巻/ケース
	幅75mm×長20m	12巻/ケース
	幅100mm×長20m	8巻/ケース

アクリルタイプ(両面・片面)

タイプ	規格	入り数
両面	幅50mm×長20m	20巻/ケース
	幅75mm×長20m	15巻/ケース
	幅100mm×長20m	10巻/ケース
片面	幅50mm×長20m	30巻/ケース
	幅75mm×長20m	24巻/ケース
	幅100mm×長20m	18巻/ケース

商品は、メーカー(セーレン株式会社)純正品【ラミテクト防水テープ】となります。

物性

試験項目		条件	規格値	測定結果
粘着力	透湿防水シート (圧着20分後)	-10℃	3N以上	3N以上
		60℃	3N以上	3N以上
保持力	アルミ板 (圧着20分後)	-10℃	ずれた距離5mm以内	5mm以内
		60℃		5mm以内
	透湿防水シート (圧着20分後)	-10℃		5mm以内
		60℃		5mm以内
密着性	アルミ被着体との密着性		うねり・しみ出しがないこと	異常なし
	透湿防水シート被着体との密着性		膨潤なきこと。 ※膨潤した場合は水密試験にて	膨潤した
	水密性		水漏れしないこと	水漏れなし

ご使用上の注意

- 粘着面に水分・ゴミ・油脂類などが付着している場合は、良くふき取って施工ください。
- テープを貼った後は、良く圧着してください。
- 保存に際しては直射日光、熱源を避けてなるべく冷暗所に保存してください。

販売元 月星商事株式会社

かんごう折板

馳折板

重ね折板

各種加工施工要領

よこぶき

たてぶき

改修用

各種屋根

外装材

建築素材・資材

参考納め図

技術資料